文件编号：CG-RZ-JSGF-202601　　版本：A0

良好纺织产品认证评价技术规范

羽绒制品

世杰认证（无锡）有限公司

江苏澄信检验检测认证股份有限公司　　联合发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由世杰认证（无锡）有限公司提出并作为归口单位。

本文件起草单位:世杰认证（无锡）有限公司、江苏澄信检验检测认证股份有限公司。

本文件主要起草人:邱星伟、钱蕾、陈锦良、陈丕。

良好纺织产品认证评价技术规范 羽绒制品

1 范围

本文件规定了良好纺织产品之羽绒制品的技术指标要求，适用于羽绒服、羽绒被、羽绒床垫、羽绒睡袋及羽绒枕、垫等羽绒制品。

本文件描述了相应的产品测试方法,同时规定了良好纺织产品标识标志的内容及使用方法。

本文件可作为第三方评价认证机构对良好纺织产品之羽绒制品的评价与认证依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 10288 羽绒羽毛检验方法

GB/T 17685 羽绒羽毛

GB/T 44164 消费品质量分级通则

GB/T 45266 消费品质量分级导则 羽绒制品

GB/T 14272 羽绒服装

QB/T 1193 羽绒羽毛被

QB/T 1194 羽绒羽毛床垫

QB/T 1195 羽绒羽毛睡袋

QB/T 1196 羽绒羽毛枕、垫

3 术语和定义

GB/T 10288、GB/T 17685、GB/T 44164、GB/T 45266、GB/T 14272、QB/T 1193、QB/T 1194、QB/T 1195、QB/T 1196界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 采用本技术规范实施评价认证的产品，其标称绒子含量不得低于70%。

4.2 产品应符合相关强制性国家标准及相应产品的国家标准或行业标准要求。

4.3 产品需经第三方抽检，抽检结果满足如下关键指标要求方可声明为良好纺织产品。

5 指标要求

产品关键指标要求应符合表1、表2规定，关键指标的测试结果应以实测值为准。

标称绒子含量%	绒子含量实测值% ≥	绒丝+羽丝% ≤	蓬松度 cm ≥		耗氧量 mg/100g ≤	清洁度 mm ≥	残脂率% ≤	陆禽毛含量% ≤	鹅毛绒含量% ≥	异色毛绒% ≤	杂质% ≤	充绒量 g ≥	粉尘% ≤
			鸭	鹅									
70	70.0	10.0	15.0	15.5	5.6	700	1.2	1.0	85.0	1.0	1.0	明示值	3.0
75	75.0	10.0	16.0	16.5	5.6	700	1.2	1.0	85.0	1.0	1.0	明示值	3.0
80	80.0	10.0	17.0	17.5	5.6	700	1.2	1.0	85.0	1.0	1.0	明示值	2.5
85	85.0	10.0	17.5	18.0	5.6	700	1.2	1.0	85.0	1.0	1.0	明示值	2.5
90	90.0	10.0	18.0	19.0	5.6	700	1.2	1.0	85.0	1.0	1.0	明示值	2.0
95	95.0	5.0	19.0	20.0	5.6	700	1.2	1.0	85.0	1.0	1.0	明示值	1.5
有害物质限量											指标要求		
烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO)[a]/(mg/kg)					壬基酚(NP)+辛基酚(OP)+壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO)[a]+辛基酚聚氧乙烯醚(OPnEO)[a]						不得检出		

（表 1：羽绒服装关键评价指标）

标称绒子含量%	绒子含量实测值% ≥	蓬松度 cm ≥		耗氧量 mg/100g ≤	清洁度 mm ≥	杂质% ≤	填充物质量[b] g ≥	羽绒羽毛质量百分比% ≥
		鸭	鹅					
70	70.0	15.0	15.5	5.6	700	1.0	明示值	50
75	75.0	16.0	16.5	5.6	700	1.0	明示值	50
80	80.0	17.0	17.5	5.6	700	1.0	明示值	50
85	85.0	17.5	18.0	5.6	700	1.0	明示值	50
90	90.0	18.0	19.0	5.6	700	1.0	明示值	50
95	95.0	19.0	20.0	5.6	700	1.0	明示值	50
[b]各类填充物均应符合该要求，明示分层或分区填充物质量的，按明示值分别考核。								
有害物质限量								指标要求
烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO)[a]/(mg/kg)				壬基酚(NP)+辛基酚(OP)+壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO)[a]+辛基酚聚氧乙烯醚(OPnEO)[a]				不得检出

（表 2：羽绒被、羽绒床垫、羽绒睡袋及羽绒枕、垫等羽绒制品关键评价指标）

6 试验方法

充绒量/填充物质量/羽绒羽毛质量百分比测试依据相应产品标准规定，其他项目依据GB/T 10288描述的方法进行检测。

7 判定规则

7.1 样品选取

应从最近的型式检验周期内（通常可为1年内）生产的产品中随机抽取样品。宜在同一件样品上执行检验。当一件样品不满足取样量时,可检验来源于同一批次的多件样品。这种情况下,应先将多件样品的羽绒填充物均取出,经混样、匀样、缩样后再进行检验。

7.2 指标判定

根据不同产品分类，所检验的结果应同时满足如上表1或表2全部关键指标要求方可声明为良好纺织产品。

8 标识的使用

满足以上指标要求并经第三方评价认证的产品，经评价认证机构授权后可在消费者易读取位置（如挂牌、标签、唛头、包装等位置）使用良好纺织产品标志。

良好纺织产品标识图例如下：

